

# **CEMREPAIR**

## *Çimento esaslı tamir harcı*

### Tanım

CEMREPAIR çimento esaslı, polimer takviyeli, beton, brüt beton, briket, tuğla ve prefabrik beton elemanlarının onarımında ve sıvanmasında kullanılan, kolay hazırlanan ve uygulanan büzülme yapmayan yüksek mukavemetli kullanıma hazır yapısal olmayan tamir harcıdır.

### Kullanım Alanları

- ❖ Tüm beton yüzeylerin tamiratında ve sıvanmasında,
- ❖ Prefabrik, prekast ve brüt beton yüzeylerinde sıva yapılması düşünülmüyorsa, kırık kenar ve köşelerin estetik olarak onarılmasında
- ❖ İzolasyon yapılacak olan beton ve briket yapılar da bozuk satırların düzeltilmesinde ve köşe pahlarının yapılmasında,
- ❖ Seramik ve fayans döşenmesinden önce, yatay ve düşeyde, yüzey düzgünlüğü sağlamlasında,
- ❖ İç ve dış cephelerde, boya ve duvar kağıdı tatbikatına uygun sert pürüzsüz bir yüzey oluşturmada kullanılır.

### Özel Nitelikler

- ❖ CEMREPAIR kullanıma hazır toz karışımdır.
- ❖ CEMREPAIR kolay işlenir perdahlama ile düzgün yüzey elde edilir.
- ❖ Sadece su ile karıştırılır.
- ❖ Tüm yatay ve düşey uygulamalarda kullanılır.

### Ambalaj ve Depolama

CEMREPAIR 25 kg'lık polietilen destekli kraft torbalarda otomatik dolum ile ambalajlanmıştır. Korunaklı ve kuru yerlerde 6 ay depolanır.

### Uygulama

CEMREPAIR uygulanmadan önce uygulama yüzeyi her türlü toz, kir yağ vb. yapışmayı engelleyecek gevşek parçalardan arındırılmalıdır. Uygulama yapılacak yüzey hafif nemli olmalı, yapışmayı engelleyecek ölçüde düz ise yüzey pürüzlendirilmelidir. CEMREPAIR uygulamasından önce yüzey PRIMER AC ile astarlanması aderansı artırır.

Doğru bir karışım elde etmek için malzemenin kullanım amacına bağlı olarak yaklaşık 6 - 7,5 lt su dolu kap içerisine 25 kg'lık CEMREPAIR yavaş yavaş ilave edilerek mala veya mikserle homojen olarak karışması sağlanmalıdır.

5 dakika dinlenen karışım tekrar karıştırılarak kullanılır. REPAIR MORTAR mala ve spatula ile uygulanır. Bir müddet bekletildikten sonra katlaşırken tahta veya plastik spatula ile yüzey iyice düzeltilir.

**Dozaj:** kullanım amacına uygun olarak, ince kaplama için 7,5 kg su ile 25 kg REPAIR MORTAR, tamir için 6 kg su ile 25 kg CEMREPAIR karıştırılır.

### Sarfiyat

CEMREPAIR, 1 mm kaplama kalınlığı için yaklaşık 1,8 kg/m<sup>2</sup> dir.