

RAPICEM

Hızlı priz alan ve ince tamir macunu

Tanım

CEMPATCH, yüksek performanslı, hızlı priz alan tamir ve düzeltme macunudur. Çok ince dolgular içermesine rağmen her kalınlık için kullanılabilir. İç mekanlarda kullanılmalıdır.

Kullanım Alanları

Pvc veya parke kaplaması öncesi gerekli olan tamirlerin yapılması amacıyla zemin düzeltmelerinde.

Prefabrik yapıların ve brüt betonların segrege olmuş boşluklu yüzeylerin düzeltilmesive doldurulmasında

Merdiven köşe ve kenar tamiratlarında

Özel Nitelikler

- ❖ Yüksek ve erken dayanım
- ❖ Hızlı priz alma ve erken dayanım
- ❖ Tek bileşenlidir. Kullanımı kolaydır.

Ambalaj ve Depolama

RAPICEM 20 Kg' lık polietilen destekli kraft torbalarda otomatik dolum ile ambalajlanmıştır. Korunaklı ve kuru yerlerde 6 ay depolanır.

Uygulama

RAPICEM uygulanmadan önce uygulama yüzeyi her türlü toz, kir yağ vb. yapışmayı engelleyecek gevşek parçalardan arındırılmalıdır. Çatlaklar varsa önceden tamir edilmiş olmalıdır. İyi bir yapışma için yüzey pürüzlü olmalıdır; yapışma ve çatlama problemi olmaması için yüzeyler mutlaka PRIMER AC ile astarlanmalıdır.

RAPICEM, kullanılacağı alana göre az miktarlarda hazırlanmalıdır. 1 kg RAPICEM için gerekli su miktarı

250 gr dir. Su karıştırma kabına dökülerek RAPICEM karıştırma işlemi yapılırken topaklanma olmayacak şekilde karışıma eklenmelidir.

Karışım istenilen şekilde doldurulacak alana doldurularak bir mala yardımıyla tesviye edilmelidir. Pürüzsüz yüzey elde edilmesi isteniyorsa bir mala yardımıyla yaklaşık 20-25 dk sonra perdahlama işlemi yapılmalıdır.

Çok kalın yapılması istenilen boşlukların doldurulmasında toplam ağırlığın % 50 si oranında 2,5 mm ye kadar kalın kum eklenebilir.

Karışımındaki suyun ılık olması durumunda macun daha hızlı priz alacaktır. Çok sıcak havalarda soğutulmuş su kullanılması rahat uygulama imkanı sağlar.

Sarfiyat

RAPICEM sarfiyatı kalıbın veya boşluğun genişliğine, derinliğine ve yüksekliğine bağlıdır. 1 mm kalınlık için 1 m² alanda yaklaşık 1,5 kg RAPICEM kullanılır.